

Wilbergs Poliuretanins gruntas

Konsoliduojančioji drėgmę atstumianti derva, skirta įgeriantiems paviršiams ar grindims apdoroti.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

- Vienkomponentis gaminy
- 100 % poliuretan
- Bekvap
- Be tirpikli
- Greitai džiūsta
- Veiksminga apsauga nuo likutinės drėgmės (ne daugiau kaip 2 %)
- Konsoliduojančios savybės

SPECIALIOS SAVYBĖS:

	„EC1 PLUS“ simbolis Nustatytas pagal GEV kriterijus, klasifikuojamas kaip „EMICODE EC1 PLUS“: labai mažas išmetamųjų teršalų kiekis.
	Emisijos klasė pagal Prancūzijoje taikomas taisykles.
	Tinka grindų sistemoms

KUR GALI BŪTI TAIKOMAS

- Absorbuojanti grindų dangą.
- Tradicinė betono išlyginamoji danga.
- Anhidrito išlyginamoji danga (kalcio sulfatas).
- Absorbuojantys pagrindai su grindų šildymo ar vėsinimo sistemomis.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Visada naudokite tinkamus įrankius, kad patikrintumėte grindų pagrindo drėgnumą. Apdorojamas pagrindas turi būti kompaktiškas, be laisvų dalių ir atitikti DIN 18356 reikalavimus. Bet kokius paviršiaus defektus, tokius kaip įtrūkimai ar plyšiai, reikėtų ištaisyti sumaišant smulkų smėlį (ne jūrinį) su „Wilbergs POLYURETHANE“, kad būtų gautas tolygus skiedinys.

Prieš tepdami įsitikinkite, kad yra tinkama pagrindo drėgmė.

NAUDOJIMAS:

Prieš naudodami leiskite gaminiui pasiekti kambario temperatūrą ir jį sumaišykite. Visada patikrinkite išlyginamosios dangos sutankinimą ir drėgnumą (ne daugiau kaip 2 %).


Pirmąjį „Wilbergs POLYURETHANE“ sluoksnį užtepkite voleliu arba teptuku. Leiskite džiūti vėdinamoje patalpoje 45–55 minutes tinkamomis aplinkos sąlygomis +15–25 °C temperatūroje ir 50–70 % santykinėje oro drėgmėje (priešingu atveju gali nepavykti pasiekti optimalių rezultatų ir džiovinimo trukmė gali skirtis).

Jei reikia, per 12 valandų užtepkite antrąjį „Wilbergs POLYURETHANE“ sluoksnį, o jei naudojate išlyginamąją dangą, ant paskutinio grunto sluoksnio užbarstykite smulkaus kvarcinio smėlio (0,1–0,3 mm [ne jūrinio smėlio]). Maždaug po 2 valandų pašalinkite smėlio perteklių prieš klijavimą, kuris turi būti atliktas per 24 valandas. Visada naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Visada susipažinkite su gaminio techninių ir saugos duomenų lapu.

SPECIALIOSIOS CHARAKTERISTIKOS (normaliomis sąlygomis):

Išvaizda:	Rudas skystis
Brookfield klampumas 20 °C temperatūroje (mPa*s):	200 – 300
Išėiga: (g / m ²): Pirmasis sluoksnis: Dviem sluoksniais:	100 – 150 g/m ² 200 – 250 g/m ² (produkto išėiga gali skirtis priklausomai nuo apdorojamo paviršiaus porėtumo ar lygumo)
Džiūvimo laikas (minutėmis):	45 – 55
Laikas, reikalingas tarp sluoksnių (valandos):	2
Naudojimo temperatūra (°C):	Mažiausiai +15
Naudojimas/įranga:	Volelis, teptukas
Įrangos valymas:	GR7, kol gaminyš dar nenusistovėjo
Gaminio pašalinimas:	GR7, kol gaminyš dar nenusistovėjo
Laikymas (mėnesiais): maksimali temperatūra +5 °C	12
Informacija apie šalinimą:	Šalinti laikantis galiojančių vietinių ir nacionalinių taisyklių.
Pakuotė:	10 kg
Naudojimo rekomendacijos:	Klijuodami turėtumėte naudoti Wilbergs Visada naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones Visada susipažinkite su techninės ir saugos informacijos lapais
GISCODE:	RU 1

PAVOJAUS PIKTOGRAMOS:





Produktas pagamintas Italijoje įmonei Wilbergs Group UAB.
Adesiv S.R.L Via delle Rose, 31 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. nr. +39(0)424 566 406, www.adesiv.lt

Wilbergs Group UAB garantuoja, kad šiame duomenų lape pateikta informacija pagrįsta bendrovės patirtimi ir techninėmis/mokslinėmis žiniomis; tačiau ji negali prisiimti jokios atsakomybės už rezultatus, gautus naudojant gaminius, nes taikymo sąlygos nuo bendrovės nepriklauso. Visada turėtumėte patikrinti, ar gaminyje yra pritaikytas konkrečiam naudojimui būdai. Ši versija pakeičia ir panaikina visas ankstesnes versijas.