

Wilbergs elastingi klijai medinėms grindims

Vienkomponentiniai silaniniai klijai, specialiai sukurti visų rūšių medinėms grindims klijuoti prie betoninių grindų, faneros ar medžio drožlių plokščių paviršių ir nesugeriausių grindų (pvz., marmuro, plytelių, grindų, medinių paviršių).

Tolygiai užtepti ant paviršiaus, Wilbergs SILANE ADHESIVE “ sukuria vandeniui nepralaidų barjerą, kuris padeda išvengti drėgmės kilimo iš betono pagrindo.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

- Vienkomponentis gaminy.
- 100% MS technologija.
- Didelis našumas.
- **Tinka visų rūšių medinėms grindims klijuoti.**
- Lengva nuvalyti.
- Be izocianitų ir aminių.
- Be tirpiklių.
- Be vandens.
- Atitinka ISO 17178: elastingumas.

SPECIALIOS SAVYBĖS:

	Simbolis „EC1 PLUS“ Nustatytas pagal GEV kriterijus, klasifikuojamas kaip „EMICODE EC1 PLUS“: labai mažas išmetamųjų teršalų kiekis.
	Emisijos klasė pagal Prancūzijoje taikomas taisykles.
	Tinka grindų sistemoms
	Sumažina žingsnių keliamą triukšmą

KUR GALI BŪTI TAIKOMAS:

- Absorbuojančios ir neabsorbuojančios grindų dangos.
- Tradicinė betono ir anhidrito (kalcio sulfato) išlyginamoji danga.
- Absorbuojančios ir neabsorbuojančios grindys su grindų šildymo ar vėsinimo sistemomis.
- Metaliniai paviršiai (po atitinkamo nuriebalinimo ir bandomojo padengimo).

Prie šių paviršių galima klijuoti:

- 10 mm medžio masyvo lentjuostas („lamparquet“), atitinkančias DIN EN 13227 standartą.
- DIN EN 13488 standartą atitinkantį mozaikinį parketą.
- Medžio masyvo juostines grindis (pramonines), atitinkančias standartą DIN EN 14761.
- Sujungiamas medžio masyvo lentas su įlaidu ir išdroža, kurių plotis ne didesnis kaip 18 cm arba 20 cm, su ažuolo lukštu, atitinkančiu standartą DIN EN 13226.
- Pilnai apdirbtas daugiasluoksnės grindis, atitinkančias standartą DIN EN 13489.
- Kamštines grindis, atitinkančias standartą DIN EN 12104.

Jei WILBERGS SILANE ADHESIVE klijai užtepti vienodai ir tolygiai (sudaro ištisinį sluoksnį), gali veikti kaip garų barjeras tik aukščiau išvardytiems parketo tipams su įlaidu ir išdroža ir ant nešildomo pagrindo, kurio likutinė drėgmė yra iki 2%.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Apdorojamas paviršius turi būti kompaktiškas, sausas, švarus, be laisvų dalių, pavyzdžiui, sienų dažų pėdsakų, dulkių, vaško ir pan., ir atitikti DIN 18356 reikalavimus.

Prieš klojami visada tinkamais įrankiais patikrinkite pagrindo ir medienos drėgmės lygį. Drėgmės lygį pagrindo grindyse reikia išmatuoti giliai (maždaug 2-3 cm) tam skirtu drėgmės matuokliu, kad būtų galima atmesti ypač higroskopiskų medžiagų (pvz., pemzos ar vermikulito), kurios gali išskirti jose esančią drėgmę ir dėl to išbrinkti grindų paviršius, buvimą. Tradicinės išlyginamosios dangos drėgmė turėtų būti <2 %, o anhidrito (kalcio sulfato) – <0,2 %.

Nenaudokite ant išlyginamųjų dangų, kurios nėra apsaugotos nuo galimos kylančios drėgmės (visada įsitikinkite, kad tarp išlyginamosios dangos ir grindų yra tinkamas drėgmės lygis). Naudojant mažo poringumo arba kalcio sulfato išlyginamąją dangą, rekomenduojama mechanškai nušlifuoti paviršių, o likusius nešvarumus, dulkes ar laisvas dalis nuo paviršiaus išsiurbti dulkių siurbliu. Dulkėtus betoninius pagrindus arba drėgną išlyginamąją dangą būtina sutvirtinti gruntu (pvz., mūsų gaminiu „Wilbergs POLYURETHANE PRIMER“), kad klijai geriau sukibtų (žr. techninių duomenų lapą).

NAUDOJIMAS:

Geriausios kietėjimo sąlygos pasiekiamos, kai patalpos drėgmė (santykinė drėgmė %) yra nuo 35 iki 80 %. Venkite naudoti esant žemai temperatūrai (< 10 °C) ir mažam santykiniam oro drėgnumui (< 35 %). Dėl tokių sąlygų gali labai pailgėti kietėjimo laikas ir neužtikrinamas tinkamas sukietėjimas ir sukibimas. Gaminys yra paruoštas naudoti. Tolygiai užtepkite „Wilbergs SILANE ADHESIVE“ ant paviršiaus dantyta mentele ir tinkamu spaudimu klokite parketą. Klijų likučius patartina pašalinti šluoste, kai gaminys dar drėgnas. Visada naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš naudodami visada susipažinkite su gaminio techninės ir saugos informacijos lapais.

SPECIALIOSIOS CHARAKTERISTIKOS (normaliomis sąlygomis):

Tankis (g/cm ³)	1,60 – 1,70
Brookfield klampumas 20 °C temperatūroje (mPa*s):	60,000 – 85,000
Išėiga: (g/m ²): - kamštinės grindys - medinės grindys	40 0–500 (g/m ²) Nr. 4 dantyta mentelė 800–1000 (g/m ²) Nr. 6 dantyta mentelė (produkto išėiga gali skirtis priklausomai nuo apdorojamo paviršiaus porėtumo ar lygumo)
Naudojimo temperatūra (°C):	> 10
Darbo laikas (minutėmis):	40 – 50
Paruošta vaikščioti (valandomis):	apie 6 valandos, priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
Šlifavimo arba apkrovos pajėgumas:	Po 24–36 valandų
Naudojimas/įranga:	dantyta mentelė
Įrangos valymas:	GR7, kol gamins dar nenusistovėjo
Gaminio pašalinimas:	švariu skudurėliu, kol gamins dar nesustingo
Laikymas (mėnesiais): maksimali temperatūra +5 °C	12
Informacija apie šalinimą:	Šalinti laikantis galiojančių vietinių ir nacionalinių taisyklių.
Pakuotė:	600 ml ir 15 kg
Naudojimo apribojimai:	Apdorojamas paviršius turi atitikti standartą DIN 18356 Visada naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Visada susipažinkite su techninės ir saugos informacijos lapais
GISCODE:	RS10
Šlyties stipris ISO 17178	Atitinka reglamentus
Pailgėjimas lūžio metu ISO 17178	Atitinka reglamentus
Kategorija pagal ISO 17178	Elastiniai klijai



Produktas pagamintas Italijoje įmonei Wilbergs Group UAB.

Adesiv S.R.L Via delle Rose, 31 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. nr. +39(0)424 566 406, www.adesiv.it

Wilbergs Group UAB garantuoja, kad šiame duomenų lape pateikta informacija pagrįsta bendrovės patirtimi ir techninėmis/mokslinėmis žiniomis; tačiau ji negali prisiimti jokios atsakomybės už rezultatus, gautus naudojant gaminius, nes taikymo sąlygos nuo bendrovės nepriklauso. Visada turėtumėte patikrinti, ar gamins yra pritaikytas konkrečiam naudojimui būdai. Ši versija pakeičia ir panaikina visas ankstesnes versijas.

Wilbergs Group UAB
ID 111765426
PVM LT117654219

Kazimierava, Vandziogalos sen.
Kauno raj. 54395
Tel.nr. +370 650 74424