

„AquaSeal® GreenStar“

Aprašymas

„AquaSeal® GreenStar“ yra dviejų sudedamųjų dalių vandens pagrindo aukščiausios klasės apdailos priemonė, skirta kietmedžio grindims. Ji pagaminta naudojant poliuretano ir pasižymi puikiu atsparumu bei universaliu pritaikymu. Nors produktą sudaro dvi sudedamosios dalys, jis (taip pat ir naudojant su kietikliu) nėra paženklinamas jokiais pavojaus etiketėmis ir reakcijos metu neišskiria jokių CO₂ dujų. Be to, lakas gali būti naudojamas itin ilgai, net 18 val. Dėl savo ypatingų savybių ir elastiškumo produktas patvirtintas naudoti dengiant kamštieną, jis taip pat buvo įvertintas aukščiausiais įvertinimais cheminio atsparumo bandymuose. „AquaSeal® GreenStar“ buvo išbandytas pagal DIN 51 130 standartą ir atitinka R9, R10 ir R11 klasių atsparumo slydimui reikalavimus. Tinkamas sporto dangoms patvirtintas pagal DIN 18032-2 ir EN 14909.

Pažymėjimai ir patvirtinimai



„Giscode“ klasifikacija	W2+
„Emicode“ klasifikacija	EC1
Nacionalinio techninio patvirtinimo Nr.	Z-157.10-47
FIBA	matinis / ultramatinis
Žaislų sauga	DIN 71-3
Atsparumas seilėms ir prakaitui	DIN 53160
Tinkamumas sporto dangoms	DIN V 18032-2
Tinkamumas sporto dangoms	DIN EN 14904
Atsparumas slydimui	DIN 51130 / DGUV 108-003: R9 naudojant „AquaSeal AntiSlip“ priedą nuo slydimo: R10, R11 Cfl-s1 pagal DIN EN 14342, jei mediena priskiriama Cfl-s1 klasei ir naudota iki 100 g/m ² lako.
Reakcijos į ugnį klasė	
AFTA (Australazijos medinių grindų asociacija):	atitinka.
NWFA (Nacionalinė medinių grindų asociacija):	atitinka.
MFMA (Klevo grindų gamintojų asociacija):	atitinka.

Blizgesio laipsnis	(matuojama 60° kampu)*
ultramatinis	(<10)
matinis	(10–20)
pusiau blizgus	(30–40)
blizgus	(>80)

Specialūs patarimai

Siekiant sumažinti lentų susiklijavimo kraštais tikimybę, kaip grunto alternatyvą galima naudoti „AquaSeal® ExoBloc“, „AquaSeal® FlexPrimer“ arba „Classic BaseOil“. Taip pat galima naudoti „SolvSeal UniQuickPrimer“.

Naudojimas

Prieš naudodami, sumaišykite „AquaSeal® GreenStar“ su kietikliu „AquaSeal® GreenStar Härter“ santykiu 10 su 1 kombinuotoje skardinėje arba „BergerTool MixBox“ maišymo dėžėje. Įpylę kietiklį nedelsdami gerai išmaišykite. Norėdami užtikrinti optimalius rezultatus, leiskite mišiniui 10 minučių ramiai pabūti. Sumaišius, produktas turėtų būti sunaudojamas per 18 valandų (tinkamumo naudoti laikas).

Rekomenduojama standartinė dangos struktūra: vienas „AquaSeal® ExoBloc“ sluoksnis, tada du „AquaSeal® GreenStar“ sluoksniai. Tai bene optimaliausias sprendimas, ypač sudėtingais atvejais. Galutinį efektą taip galima pasiekti voleliu užtepant tris priemonės sluoksnius arba du sluoksnius ant vieno iš pirmiau minėtų gruntų. Dengdami tam tikras problemines medienos rūšis, pvz., buką, klevą ir uosį, tepkite voleliu, o ne glaistykite mentele!

Specialūs patarimai

Kitaip nei kitas tirpiklio pagrindo apdailos priemonės, „AquaSeal® GreenStar“ lakus derėtų tepti gausiais sluoksniais. Medžiaga neturėtų būti paskleidžiama pernelyg plonai. Pageidaujant spalvoto dizaino, galima naudoti „AquaSeal® SportMarking COLOR“.

Džiūvimas

Siekiant išvengti pernelyg gausaus brinkimo sukeltos apkrovos, rekomenduojama voleliu tepti vieną sluoksnį per dieną, kad mediena spėtų išskirti sukauptą drėgmę. Dangos sluoksnį šlifuoti ir ant jo atsargiai lipti įprastai galima po maždaug 2–3 valandų (esant 15–23 °C temperatūrai ir 40–65 % santyk. drėgmei). Esant ribotam vėdinimui, žemai temperatūrai, didelei drėgmei ar dengiant storesniu sluoksniu, grindys gali džiūti gerokai ilgiau.

Esant standartinėms sąlygoms, priemone apdorotas grindis galima naudoti po 48 valandų. Kilimus klokite ir priežiūros priemonės naudokite ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Sunaudojamas kiekis

Priklausomai nuo medienos paviršiaus ir metodo:

vienam mentele tepamam tarpiniam sluoksniui: apytiksl. 30ml/m² arba 35 m²/l.

Vienam voleliu arba teptuku tepamam sluoksniui: 100 ml/m² arba apytiksl. 10 m²/l (350–550 kvad. pėd./gal.).

Laikymas ir gabenimas

Originalios neatidarytos pakuotės galiojimo laikas – bent 18 mėnesių, jeigu medžiaga gabenama ir laikoma vėsioje bei sausoje vietoje ir apsaugoma nuo šalčio. Atidarytus kietiklio indus panaudojus galima vėl sandariai uždaryti.

Atsargumo priemonės

Gali dirginti odą ir akis. Gali būti kenksminga prarijus. Venkite sąlyčio su oda ar akimis ir garų įkvėpimo. Naudodami užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Baigę darbą kruopščiai nusiplaukite rankas. Nesumaišytos priemonės talpyklas laikykite sandariai uždarytas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Likučiai neturėtų būti pilami į nuotekų kanalizaciją, o šalinami laikantis vietos, valstijos ir federalinių taisyklių.

Gamykloje apdorotos sudėtinės medienos grindys

„AquaSeal® GreenStar“ puikiai prikimba prie daugybės gamykloje apdorotų sudėtinės medienos grindų dangos produktų, tačiau kadangi egzistuoja daugybė šių produktų, bendrą išsamų išvadą pateikti nėra įmanoma. Apskritai, atskirus kibimo bandymus derėtų atlikti kiekvieną kartą dirbant su nauju grindų dangos prekės ženklu. Atliekant ankstesnius bandymus buvo nustatyta, kad prieš dengiant grindis šia priemone, naudinga jas nuvalyti naudojant „Brilliance Cleaner L94“ vaško šalinimo priemone, tada nuplauti švari vandeniu, o joms nudžiūvus – kruopščiai nušlifuoti 120 grūdėtumo šlifavimo tinkleliu – taip paviršiui suteiksite matinę išvaizdą. Taip pat remkitės mūsų specialiosios techninės informacijos lapu Nr. 5.

„AQUASeal® Greenstar“

Bendrosios pastabos

Prieš naudodami produktą, atidžiai perskaitykite nurodymus. „Berger-Seidle“ produktą privalo naudoti kvalifikuotas medinių grindų klojimo darbų rangovas, kuriam ir skirtas šis vadovas. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis amatui taikomais standartais ir šalyje, kurioje naudojamas produktas, nustatytomis taisyklėmis. Klientas privalo būti supažindinamas su produkto valymo ir priežiūros reikalavimais. Bet koks „Berger-Seidle“ taikymo srities neatitinkantis naudojimas laikomas netinkamu. Už netinkamą naudojimą ir šiame informaciniame lape pateiktų nurodymų nesilaikymą, pirmiausia atsako produktą naudojantis asmuo, todėl gamintojo atsakomybė ir garantija netaikomos. Prieš naudojant produktą, būtina kruopščiai peržiūrėti bendrąsias naudojimo sąlygas ir į jas įsigilinti.

Kryžminės nuorodos

Kartu su šiuo duomenų lapu turėtų būti laikomasi šių techninių duomenų lapų:

- bendrųjų kietmedžio grindų apdailos produktų naudojimo instrukcijų;
- apdorotų (alyvuotų) grindų valymo ir priežiūros instrukcijų;
- specialiosios techninės informacijos lapo Nr. 24 „Blizgių vandens pagrindo dažų sistemų naudojimas“;
- identifikavimo ir saugos nurodymų (pateiktų saugos duomenų lapuose).

- Blizgesio laipsnis priklausys nuo dengimo būdo, grindų pagrindo ir kambario oro sąlygų.

****** Jei techninių duomenų lapo turinys skiriasi nuo kitos spausdintinės medžiagos, pvz., etikečių, dabartinė techninių duomenų lapo versija interneto svetainėje visada laikoma galiojančia. Spausdintinė medžiaga visada atnaujinama spausdinant pakartotinai.