

„AQUASEAL® NATURALWHITE“

Aprašymas

„AquaSeal® NaturalWhite“ – tai dviejų sudedamųjų dalių vandens ir poliuretano pagrindo apdailos produktas. Ši priemonė pasižymi itin dideliu cheminiu atsparumu bei atsparumu dilimui, todėl tinka dideles apkrovas patiriančioms kietmedžio ir spygliuočių medienos grindims. Dėl savo elastinių savybių „AquaSeal® NaturalWhite“ taip pat rekomenduotinas žaliavinės kamštienos paviršiams.

Pažymėjimai ir patvirtinimai



„Giscode“ klasifikacija	W2 / DD+
„Emicode“ klasifikacija	EC1
Nacionalinio techninio patvirtinimo Nr.	Z-157.10-47
Žaislų sauga	DIN EN 71-3
Atsparumas seilėms ir prakaitui	DIN 53160
Atsparumas slydimui	DIN 51130 / DGUV 108-003: R10, R11 (naudojant „AquaSeal® Antislip“ priedą nuo slydimo)
Sukibimo stipris	DIN EN ISO 2409
Atsparumas dilimui	DIN 68861
Reakcijos į ugnį klasė	Cfl-s1 pagal DIN EN 14342, jei mediena priskiriama Cfl-s1 klasei ir naudota iki 100 g/m ² lako.
AFTA (Australazijos medinių grindų asociacija):	atitinka.
NWFA (Nacionalinė medinių grindų asociacija):	atitinka.
MFMA (Klevo grindų gamintojų asociacija):	atitinka.
„Minergie-ECO“ standartas:	atitinka.

Blizgesio laipsnis ultramatinis (matuojama 60° kampų)*
<5

Specialūs nurodymai

Produktą naudojant su itin sugeriančia mediena (buku, klevu ir pan.), rekomenduojame gruntuoti naudojant „AquaSeal® FlexPrimer“ AquaSeal® ExoBloc arba „Classic BaseOil“ (spalvotą versiją). Siekiant sumažinti kraštų susiklijavimo riziką, kaip gruntą taip pat galima naudoti „AquaSeal® ExoBloc“, „AquaSeal® Flex-Primer“, „Classic BaseOil“ arba „SolvSeal UniQuickPrimer“. Jei gruntuojant norima išlaikyti natūralią medienos išvaizdą, įsitikinkite, kad grunto sudėtyje nėra daug poliravimo aliejų ir kad jis yra atitinkamos spalvos. Produktą taip pat galima naudoti kaip atskirą sistemą. Tamsioms medienos rūšims rekomenduojame „AquaSeal® RoyalMat“.

Nemaišykite skirtingo blizgesio laipsnio kietiklių.

Naudojimas

Prieš naudojant, „AquaSeal® NaturalWhite“ sumaišomas su kietikliu „AquaSeal® NaturalWhite Härter“ (maišymo santykis 10 su 1) mišiniui ruošti skirtame kibire arba „BergerTool MixBox“ maišymo dėžėje. Įpylę kietiklį kruopščiai jį išmaišykite. Norėdami užtikrinti optimalų rezultatą, prieš tepdami palaukite 10 min. Mišinys tinkamas naudoti 2 val. Tiesa, jis išlieka skystas apie 1 dieną, tačiau tokiu atveju jį reikėtų naudoti tik kaip mentele tepamą gruntą (išdžiūvusios sandarinimo plėvelės atsparumas būna sumažėjęs). Pasiruoškite tik tokį kiekį, kurio jums reikės.

Mišinys išskiria CO₂: kad indai nesprogtų, įsitikinkite, kad jie nėra visiškai sandariai uždaryti. Priemonės tepama 2–3 sluoksniais voleliu arba teptuku.

Specialūs patarimai

„AquaSeal® NaturalWhite“ ypač rekomenduojame naudoti dengiant šviesią medieną, siekiant išlaikyti neapdorotos medienos efektą. Dengiant standartiškai, priemonė tepama 3–4 sluoksniais. Vienam sluoksniui sunaudojama apytiksliai 70–90 ml/m².

„NaturalWhite“ nerekomenduojama tepti mentele. Priklausomai nuo pageidaujamos spalvos ir šviesinimo efekto intensyvumo, paskutinius du sluoksnius galima pakeisti „AquaSeal® RoyalMat“.

Tai sumažins šviesinimo efektą. Kaip gruntą naudojant „Classic BaseOil“ baltos arba natūralios baltos spalvos versiją, šviesinimo efektas suintensyvės. Kaip gruntą taip pat galima naudoti „AquaSeal® FlexPrimer“. Toks sprendimas leis visada išgauti norimą atspalvį. Rekomenduojame atlikti bandymus tam skirtuose plotuose.

Džiūvimas

Stengiantis išvengti gausaus brinkimo sukeltos apkrovos, tepkite tik vieną sluoksnį per dieną. Lako sluoksnį šlifuoti ir ant jo atsargiai lipti įprastai galima po 3–4 val. Optimalios naudojimo sąlygos – 15–25 °C temperatūra ir 40–65 % santyk. drėgmė. Esant aukštai temperatūrai ir mažai drėgmei, grindys džius trumpiau, esant žemai temperatūrai ir dideliai drėgmei – ilgiau. Esant nepakankamam vėdinimui ar dengiant storu sluoksniu, džiūvimas taip pat truks ilgiau. Esant standartinėms sąlygoms, grindis naudoti galima po 24 val. Bent 7 dienas stipriai nevaikščiokite, nedenkite kilimais ir nenaudokite grindų priežiūros produktų.

Sunaudojamas kiekis

Priklausomai nuo grindų pagrindo ir darbo metodo:

vienam voleliu arba teptuku tepamam sluoksniui: apytiksl. 70–90 ml/m² arba atitinkamai 11–14 m²/l (450–600 kvad. pėd./gal.), priklausomai nuo blizgumo laipsnio.

Laikymas ir gabenimas

Tiek lako, tiek kietiklio originalios neatidarytos pakuotės galiojimo laikas – bent 12 mėnesių, jeigu medžiaga gabenama ir laikoma vėsioje bei sausoje vietoje ir apsaugoma nuo šalčio.

Gamykloje apdorotos kietmedžio grindys pramonine danga

„AquaSeal® NaturalWhite“ tinka papildomai sandarinti daugumą gamykloje laku apdorotų kietmedžio grindų. Tiesa, dėl didelio rinkoje esančių gaminių skaičiaus, pateikti bendras rekomendacijas nėra įmanoma. Dėl šios priežasties būtina kiekvienu atveju atlikti atskirus sukibimo bandymus. Rekomenduojame prieš sandarinimą atlikti bazinį valymą naudojant valiklį „Brilliance Cleaner L94 Wachsentrferner“, tada nuvalyti švarių vandeniu ir kruopščiai nušlifuoti 120 grūdėtumo šlifavimo tinkleliu. Taip pat laikykitės mūsų specialiosios techninės instrukcijos Nr. 5.

Bendrosios pastabos

Prieš naudodami produktą, atidžiai perskaitykite nurodymus. „Berger-Seidle“ produktą privalo naudoti kvalifikuotas medinių grindų klojimo darbų rangovas, kuriam ir skirtas šis techninių duomenų lapas.

„AQUASEAL® NATURALWHITE“

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis amatui taikomais standartais ir šalyje, kurioje naudojamas produktas, nustatytomis taisyklėmis. Klientas privalo būti supažindinamas su produkto valymo ir priežiūros reikalavimais. Bet koks „Berger-Seidle“ taikymo srities neatitinkantis naudojimas laikomas netinkamu. Už netinkamą naudojimą ir šiame informaciniame lape pateiktų nurodymų nesilaikymą, pirmiausia atsako produktą naudojantis asmuo, todėl gamintojo atsakomybė ir garantija netaikomos. Prieš naudojant produktą, būtina kruopščiai peržiūrėti bendrąsias naudojimo sąlygas ir į jas įsigilinti.

Kryžminės nuorodos

Būtina laikytis šių techninių duomenų lapų:

- bendrųjų kietmedžio grindų apdailos produktų naudojimo instrukcijų;
- apdorotų (alyvuotų) grindų valymo ir priežiūros instrukcijų;
- identifikavimo ir saugos nurodymų (pateiktų medžiagų saugos duomenų lapuose).

Atsargumo priemonės

Gali dirginti odą ir akis. Gali būti kenksminga prarijus. Venkite sąlyčio su oda ar akimis ir garų įkvėpimo. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Baigę darbą, kruopščiai nusiplaukite rankas. Nesumaišytos priemonės talpyklas laikykite sandariai uždarytas. Indų su sumaišytu produktu sandariai neuždarykite – išsiskiria anglies dioksidas. Priemonės nepurškite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Likučiai neturėtų būti pilami į nuotekų kanalizaciją, o šalinami laikantis vietos, valstijos ir federalinių taisyklių.

* Blizgesio laipsnis priklausys dengimo būdo, grindų pagrindo ir kambario oro sąlygų.

**Jei techninių duomenų lapo turinys skiriasi nuo kitos spausdintinės medžiagos, pvz., etikečių, dabartinė techninių duomenų lapo versija interneto svetainėje visada laikoma galiojančia. Spausdintinė medžiaga visada atnaujinama spausdinant pakartotinai.